

Hartöl spezial

Strapazierfähige Imprägnierung für Möbel und Fußböden.



Verwendungszweck:

Zur offenporigen Endbeschichtung von Holz und anderen Oberflächen, die mit AVALON-Hartöl vorbehandelt worden sind, vor allem in stark beanspruchten Bereichen und im anspruchsvollen Möbelbau.

Technische Eigenschaften:

Harte, sehr gut kratzfest, wasserabweisende Endbeschichtung. wasserdampfdurchlässig. Nach DIN 53160 speichel- und schweißecht. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3 und damit für Spielzeug zugelassen.

Farbton:

Transparent. Farblos bis leicht honigtönend.
Ohne Politur seidenglänzend.

Zusammensetzung (Volldeklaration):

Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharz-Ester, Leinöl-Standöl, Leinöl-Holzöl-Standöl, Naturharzester, Orangenöl, Isoalipate, Kieselsäure, mikronisiertes Wachs und bleifreie Trockenstoffe.

Auch für Allergiker nach Befragen des Arztes geeignet!

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen, Tauchen. Raum- und Oberflächentemperatur über 12 °C.

Verbrauch:

1l reicht für ca. 17 m². Zweitanstrich reicht für ca. 42 m².
Je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit auch erheblich weniger. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!

Trockenzeit bei Normalklima:

Staubtrocken nach ca. 6-8 Stunden, trocken nach 16-24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z.B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Untergrund und Vorbehandlung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, und darf nicht saugfähig sein. Holzflächen je nach Holzart und gewünschter Eindringtiefe mit 100 - 180er Körnung in Faserrichtung schleifen.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem

Untergrund:

Es kann mit AVALON-Hartöl nach Verarbeitungshinweis grundiert

werden. Nach der Trocknung AVALON-Hartöl spezial einmal dünn auftragen. Nach ca. 20 Minuten den glänzenden Überstand sorgfältig verteilen. Anschliessend 16-24 Stunden trocknen lassen. Die so beschichtete Fläche ist polierbar. Bei unbeschichtetem Linoleum kann AVALON-Hartöl spezial ohne Grundierung direkt auf die Fläche aufgetragen werden. Bei Bedarf kann nach 14 Tagen ein zweiter Auftrag erfolgen. Er verbessert die Haltbarkeit der Oberfläche.

Anstrichaufbau bei Renovierungsanstrich:

Porenschliessende Altanstriche restlos entfernen. Offenporige Naturfarben-Anstriche säubern und anschleifen. Danach Anstrichaufbau wie bei saugendem Untergrund mit Grundierung.

D.Pflege:

Siehe AVALON-Pflegeanweisung.

Gebinde:

0,75l / 2,5l / 10l

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit AVALON-Verdünnung.

Lagerung:

Original verschlossen mindestens 2 Jahre stabil.
Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Hinweise und Sicherheitsratschläge:

Produkt ist brennbar! Bei der Verarbeitung Zündquellen fernhalten. Wegen der Selbstentzündungsgefahr mit AVALON Holzöl benetzte Lappen in Wasser tauchen, ausgebreitet trocknen lassen und im Hausmüll entsorgen. Bei Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Reste nicht einfach ins Erdreich oder Abwasser geben.

S2 Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

S62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder technisches Merkblatt vorzeigen.

Die Angaben dieses Technischen Merkblattes dienen der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

AVALON ist eine Produktlinie für die natürliche Holzbearbeitung der GEPA-Gruppe Deutschland. Dieses Produkt ist hergestellt durch L1VOS Pflanzenchemie.

Stand: Juni 2005

Vertrieb

 Schleif-connection
Inh. Peter Jüngling

Eisenacher Str. 80 · 10823 Berlin
Tel.: 030 / 782 10 10 · Fax 030 / 782 10 20
www.schleifconnection.de