


Fußbodenwachs

**Reines Naturwachs von hoher Qualität
für strapazierte Flächen innen.**



Verwendungszweck:

Zur offenporigen Veredelung und zum wasserabweisenden Schutz aller mechanisch beanspruchten Untergründe innen, vor allem bei Holz, Kork und unglasierten Tonfliesen im Fußbodenbereich sowie im anspruchsvollen Möbelbau.

Technische Eigenschaften:

Lösemittelfrei. Salbenartige Konsistenz. Hohe Ergiebigkeit. Problemlos zu reparieren durch einfaches Nachbehandeln. Wasserdampf-durchlässig. Geprüft auf Gebrauchseigenschaften von Holzlacken/-Lasuren für den Innenbereich nach DIN 68861. Geprüft auf Migrationsverhalten nach DIN EN 71, Teil 3.

Farbton:

Farblos.

Zusammensetzung (Volldeklaration):

Walnußöl, Bienenwachs, Carnaubawachs, Naturharzester, Safloröl.

Verarbeitung:

Mit Heißwachs-Spritzgerät, Walzanlage, Spachtel, Lappen oder Einscheibenmaschine hauchdünn auftragen und anschließend auspolieren. Raum- und Oberflächentemperatur über 15 °C.

Verbrauch:

1 l reicht für 100-160 m². Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!

Trockenzeit bei Normalklima:

Polierbar nach ca. 12 Stunden, begehbar nach ca. 48 Stunden, voll belastbar nach ca. 1 Woche. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Untergrund und Vorbereitung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei und darf nicht saugfähig sein.

Verarbeitung:

Auftrag auf unbehandelten oder saugfähigen Oberflächen:

1. Grundieren mit AVALON-Hartöl bzw. AVALON-Holzöl farbig, AVALON-Hartöl Spezial, AVALON-Naturharz-Ölsiegel oder AVALON-High-Solid Öl. Unbeschichtetes Linoleum kann ohne Grundierung direkt gewachst werden.
2. Hauchdünnes Auftragen des Fußbodenwachses mit nicht flusendem Lappen, bei Großflächen mit einer Einscheibenmaschine. Grundsätzlich muss das Wachs sofort nach dem Auftrag gleichmäßig und sorgfältig verteilt werden. Das Auftragen mit dem Lappen kann durch Erwärmen des Wachses erleichtert werden.

3. Nach einer Trockenzeit von ca. 12 Stunden muss die Oberfläche poliert werden. Bei Bedarf kann nach 14 Tagen ein zweiter Wachs-auftrag erfolgen. Er verbessert die Haltbarkeit der Oberfläche.

Renovierungsbehandlung bei herkömmlichen Oberflächen-Versiegelungen:

Porenschließende Altanstriche entfernen. Danach Beschichtungsaufbau wie bei saugendem Untergrund mit Grundierung.

Beschichtungsaufbau bei renovierungsbedürftigen Flächen:

Gewachste Flächen mit Wasser und AVALON-Pflanzenseife reinigen. Flecken und eingetretenen Schmutz mit AVALON-Verdünnung entfernen, ggf. heraus schleifen. Danach wie bei saugendem Untergrund mit Grundierung weiterarbeiten.

Pflege:

Siehe AVALON-Pflegeanweisung.

Reinigungsmittel:

AVALON-Verdünnung.

Gebinde:

0,375l / 2,1l

Lagerung:

Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Hinweise und Sicherheitsratschläge:

Produkt ist brennbar! Bei der Verarbeitung Zündquellen fernhalten. Wegen der Selbstentzündungsgefahr mit AVALON Holzöl benetzte Lappen in Wasser tauchen, ausgebreitet trocknen lassen und im Hausmüll entsorgen. Bei Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Reste nicht einfach ins Erdreich oder Abwasser geben.

S2 Für Kinder unerreichbar aufbewahren.

S62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Technisches Merkblatt vorzeigen.

Die Angaben dieses Technischen Merkblattes dienen der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

AVALON ist eine Produktlinie für die natürliche Holzbearbeitung der GEPA-Gruppe Deutschland. Dieses Produkt ist hergestellt durch LIVOS Pflanzenchemie.

Stand: April 2006